



OÜ MENDALI

Reg.nr. 10047391

www.mendali.ee

Kotzebue 18d, Tallinn 10411 mendali@mendali.ee

Tel 641 3397, 641 5444 Faks 631 4168, 644 4016

## PORTLANDTSEMENDIL PÕHINEV, PLASTIFIKAATOREID JA POLÜMEERE SISALDAV SPETSIAALNE LOODUSKIVIDE VUUGISEGU – VALGE-HALL- PRUUN - MUST

### KIVILIIM-VUUGISEGU

#### OMADUSED

Tsemendil baseeruv Kiviliim on mõeldud igasuguste vabakujuliste ja suure vuugiga lõigatud looduslike kivide vuugiseguks seintele, pörandatele, terrassidele, fassaadidele jne. jne.jne.

Kiviliim kui vuugisegu on kasutamiseks sise- ja välitingimustes.

Kiviliimil on lühike tardumis- ja kivinemisaeg. Segukihi paksus vuugis kuni 30 mm ja laius kuni 50 mm. Kiviliimi saab kasutada ka horisontaalsete pindade looduskivi paigaldusseguna eeldusel, et aluspinnas ei ole pörandakütet.

Kiviliimi toodetakse orgaaniliste pigmentidega toonitult. Värvid on HALLI VALGE, PRUUN või MUST. Vastava tooni märges on kotil.

#### ALUSPIND

Kiviliimi võib kasutada betoonil, krohvil, niiskuskindlal pahtlil, kipsplaatidel (eelnevalt krunditud Kiviliim Nakkedispersiooniga), klinkerplaatidel, tellistel, plokkidel, vahtpolüstüreenil ja teistel kõvadest mineraalsetel pindadel.

#### EELTÖÖD

Vuuk peab olema tolmust puhas (vajadusel kasutada tolmuimejat). Tugevalt imavad pinnad töödeldakse Kiviliim nakkedispersiooniga, mida vajadusel veega segatakse (vaata nakkedispersiooni kasutusjuhendit). Värvitud aluspinnad tuleb värvist puhastada, sest värvi siduvus aluspinnaga on reeglina looduskivi kinnitamiseks liiga nõrk.

#### SEGU ETTEVALMISTAMINE

Vala segunõusse 4,4-4,8 l puhast leiget vett koti kohta (22-24 % segu massist). Seejärel lisa segupulber ja sega põhjalikult, kuni segu on ilma tükkideta ja täielikult märgunud (vee kogus sõltub aluspinna poorsusest ja liimikihi paksusest). Lase segul umbes 3-5 minutit seista ja sega seejärel uuesti. Reguleeri vajadusel segu konsistentsi ülejäänud vee lisamisega. Valmis liim tuleks ära kasutada 1 tunni jooksul.

#### TÖÖTAMINE KIVILIIMIGA

Kiviliim kantakse vuuki kummist pahtlilabida abil. Vuuk täidetakse Kiviliim vuugiseguga kogu ulatuses nii, et ei jääks tühimikke.

Looduskivi vuukide täitmisel seintele tuleks segada Kiviliim veega veidi paksema konsistentsiga. Vuukidest väljatulnud Kiviliim tuleks koheselt eemaldada ja määratud kivipind puhastada kohe kui see on piisavalt kuiv pesu alustamiseks.

#### VUUKIMINE

Vuukimisel on kaks võimalust. Vuukida looduskivid koheselt kivide paigaldamise käigus või pärast paigaldussegu kuivamist. Järelvuukimine on tavaliselt võimalik peale ühe ööpäeva möödumist. Madal temperatuur pikendab Kiviliimi kuivamise aega.

Veega segatud Kiviliimi võib kasutada vuugiseguna 2-5 cm laiuste vuukide täitmiseks.

Laiemate vuukide korral (kuni 7 cm) võib Kiviliimi segada kuiva liivaga kuni 50% ulatuses.

#### PIIRANGUD, HOIATUSED

Kiviliimiga töötamisel peab olema kivi, liimi ja õhu temperatuur üle +5°C.

Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon, mis võib tekitada naha ärritust. Segu silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardil.

#### SÄILITAMINE

Kottides Kiviliimi pulber hoida kuivas ruumis. Säilitamise aeg kuni 1 aasta.