

TUOTESELOSTE LAMMI-VÄLISEINÄKIVI

VALMISTAJA	Lammin Betoni Oy, Paarmamäentie 8, 16900 LAMMI												
TUOTE	<p>Betoniharkot: Lammi-ohutsaumaliimattava väliseinäkivi VSK-100. Tuoteperheeseen kuluvat myös aukonylityskivi, esikatkaistu kivi, puolikaskivi ja aloitus/lopetuskivi.</p> <p>Kivet ovat ohutsaumaliimattavia kiviä.</p>												
KÄYTTÖTARKOITUS	Tuote on tarkoitettu ei-kantavien väliseinien valmistukseen. (Esite: Väliseinäkivet)												
RAAKA-AINEET	Yleisportlandsementti CEM I 42,5 N, CE-merkitty sementti. Kiviaines Kevytsora Vesi												
TUOTTEEN LAATUVAATIMUKSET	Lammi-väliseinäkivien laatuvaatimukset on esitetty tässä tuoteselosteessa ja perustuvat standardiehdotukseen SFS 5212 Betoniharkot.												
Muoto ja koko	<p>Valmistusmitat:</p> <table><tr><td>Pituus</td><td>597 mm</td></tr><tr><td>Korkeus</td><td>192 mm</td></tr><tr><td>Leveys</td><td>100 mm</td></tr></table> <p>Nimellismitat:</p> <table><tr><td>Pituus</td><td>599 +/- 3 mm</td></tr><tr><td>Korkeus</td><td>192 +/- 3 mm</td></tr><tr><td>Leveys</td><td>100 +/- 3 mm</td></tr></table> <p>Mittakuvat liitteenä.</p> <p>Suorakulmaisuus: Harkon toisiaan leikkaavien sivupintojenpoikkeama suorasta kulmasta saa olla enintään 3 mm.</p> <p>Lapepintojen tasomaisuus: Lapepintojen poikkeama tasosta saa olla enintään 3 mm.</p> <p>Tuotteiden muoto ja koko määritetään 200 m³ välein kuitenkin vähintään kolmen valmistuspäivän välein standardiehdotuksen SFS 5213 kohdan 5.1 mukaisesti.</p>	Pituus	597 mm	Korkeus	192 mm	Leveys	100 mm	Pituus	599 +/- 3 mm	Korkeus	192 +/- 3 mm	Leveys	100 +/- 3 mm
Pituus	597 mm												
Korkeus	192 mm												
Leveys	100 mm												
Pituus	599 +/- 3 mm												
Korkeus	192 +/- 3 mm												
Leveys	100 +/- 3 mm												
Tiheys	1750 kg/m ³ . Tuotteiden tiheys määritetään kahden vuoden välein standardiehdotuksen SFS 5213 kohdan 5.4 mukaisesti.												

Säänkestävyys	Tuotteet ovat sään ja pakkasenkestäviä. Tuotteiden pakkasenkestävyys testataan joka toinen vuosi standardin SFS 5213 kohdan 5.6 mukaisesti.
Paloluokitus	Ei paloluokitusta.
Kantavuus, rakennemitoitus	Rakenteet suunnitellaan Lammin Betonin Väliseinäkivien suunnittelu- ja työohjeen mukaan
KÄYTTÖOHJEET	Väliseinäkivien suunnittelu- ja työohjeet (Lammin Betoni Oy).
LAADUNVARMISTUS	Tehdas kuuluu SFS-Inspecta Sertifiointi Oy:n valvontaan. Tuotannon ja tuotteiden laadunvalvonnassa sovelletaan seuraavia normeja: SFS 5213, Betoniharkot. Näytteenotto, testaus ja hyväksymissäännöt. SFS 5692, Betoniharkot. Tuotteet, vaatimukset ja merkintä RTL 1, Yleisohjeet RTL 102, Betonituotteet RTL 108, Betoniharkot
VALMISTUSMERKINNÄT	Jokaiseen pakkaukseen kiinnitetään tunnuslappu, johon merkitään valmistaja, tuotetyyppi, valmistuspäivä, valmistusnumero, nimellimitat ja SFS-tarkastusmerkki. 2005-10-13 LAMMIN BETONI Esko Töykkälä, toimitusjohtaja