



OÜ MENDALI

Reg.nr. 10047391

Kotzebue 18d, Tallinn 10 411

Tel 64 15 444, 641 33 97 50 345 33, Faks 6314 168, 6 444 016 kodulehekül

: www.mendali.ee

e – mail : mendali@mendali.ee

KIILTO KLINKERVUUGITÄIDIS

Tsemendibaasiline segu looduskivi- ja klinkerplaatide vuukimiseks

KASUTAMISOBJEKTID	Looduskivi- ja klinkerplaatide vuukimiseks. Vuugi laius 3 – 12 mm. Vuukimist võib alustada 1-3 ööpäeva möödumisel peale looduskivide või klinkerplaatide paigaldust, olenevalt plaatimisegu ja aluspinna iseärasustest. Looduskivi paigalduseks kasutada Kiviliimi (Mosaic, Marble, Strong)	
OMADUSED	* külmakindel * hea kulumiskindlus * kuuma- ja veekindel * tulekindel * ei sobi pidevalt vee all olevatele pindadele (n. bassein) * eri värve võib segada ka omavahel	
TEHNILISED ANDMED	Tüüp	plasti-tsemendi-kvartsibaasiline pulber
	Tera suurus	max. 0,6 mm
KULU	1 - 2 kg/m ²	sõltuvalt vuugi laiusest
TÖÖAEG	vee lisamisest 2-3 tundi	
TÖÖTINGIMUSED	Ruumi ja aluspinna temperatuur soovituslik temp +15...20°C Aluspinna niiskus -betoon <90% RH	
	Vuukimisel peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +5°C. Põrandakütte peab lülitama välja u.3-5 ööpäev enne plaatimistõid ning selle võib sisse lülitada ca 1 nädal peale plaatimist. Vuugid peavad enne ruumi kasutusele võtmist kuivama vähemalt ööpäeva.	
SEGAMISVAHEKORD	20 kg pulbrit/ 4,0 l puhast vett //10 kg pulbrit / 2,0 l puhast vett // 3 kg pulbrit – 0,6 l puhast vett	
KASUTUSJUHEND	Segamine: 20 kg Kiilto Klinkervuugitäidist segatakse 4 liitri puhta, toatemperatuuril oleva jaheda veega ja lasta seista u. 10 min. Seejärel segada mass veelkord hoolikalt läbi ja alustada vuukimisega. Segu on kasutuskõlblik 2-3 tunni jooksul. Vuukimine: Enne töö alustamist tuleb vuugid puhastada plaatimissegust. Puhastamise kergendamiseks niisutatakse glasuurimata plaadid ja looduskivi enne vuukimist või käsitletakse	



OÜ MENDALI

Reg.nr. 10047391

Kotzebue 18d, Tallinn 10 411

Tel 64 15 444, 641 33 97 50 345 33, Faks 6314 168, 6 444 016 kodulehekülg

: www.mendali.ee

e – mail : mendali@mendali.ee

Coat plaadikaitsevahaga. Klinkervuugitaidis kanda vuukidesse kummist labidaga poolviltu üle plaatide liikudes ning tugevasti surudes. Kivi ja plaatide pinnale jäänud vuugisegu eemaldatakse koheselt. Sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest lasta vuukidel kuivada 15-30 min, seejärel puhastada kivi ja plaadid niiske käepidemega pesukäsna kasutades käsna puhastamiseks rullidega pesuvanni. Vältida ülemäärase vee kasutamist, mis võib põhjustada vuugitaidise pigmentide ärauhumist. Viimistleda saab vuukide kuju näit puupulga või pintsliga. Vuugi kuivades sooritada looduskivi või plaatide lõplik puhastamine looduskivi pesuainega Steifix 30 või Steifix 50 ning seejärek kaitsta puhastatud pinnad Kivikaitsega näit. Steifix 50 lapiga. Vuugi tugevuse suurendamiseks on soovitatav vuuke esimese ööpäeva jooksul veega niisutada. Vuugitaidise mehaanilisi omadusi võib parandada lisades pulbri hulka Strong vuugitugevdusvahendit. Poorsete materjalide vuukimisel järgida plaadi tootja poolt antud juhiseid. Nurkade, põrandatrapi ja toruläbiviikude vuukimiseks kasuta Kiilto tihendusmassi Masa.

PAKKIMISVIIS

3 kg, 10 kg plastnõu ja 20 kg paberkott

TÖÖ- JA KESKONNAOHUTUS

Värske segu on leeliseline ja ärritab nahka ja limaskesti. Väldi tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel soovitage respiraatori kasutamist.

LADUSTAMINE

Pulbri säilivusaeg kuivas ruumis: paberkottides kuni 1 aasta, plastnõudes kuni 2 aastat..

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tooninäidiste valmistustehnoloogiast johtuvalt võib nende ja valmis vuugi toon vähesel määral erineda. Ühe ruumi vuukimisel kasutada samast tootepartiist vuugitaidist.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6031900 Kiilto või 5034533 Mendali.